

TID FÖR RENOVERING: **15 MINUTER** (EXKLUSIVE DEMONTERING OCH MONTERING)

NORTON ICE HEADLIGHT REPAIR

FÖR RENOVERING AV STRÅLKASTARGLAS

STEG 1 SLIPNING

STEG 2 POLERING



SLIPA MED
NORTON PRO
A275 P500



SLIPA MED
NORTON PRO
A275 P800



TORKA AV MED
BLUE MAGNET
MIKROFIBERDUK



SLIPA MED
NORTON ICE
P1500



SLIPA MED
NORTON ICE
P3000




TORKA AV MED
BLUE MAGNET
MIKROFIBERDUK



POLERA MED
LIQUID ICE STEP 1 OCH
ORANGE POLERSVAMP



TORKA AV MED
BLUE MAGNET
MIKROFIBERDUK



POLERA MED
LIQUID ICE STEP 2 OCH
SVART POLERSVAMP



TORKA AV MED
BLUE MAGNET
MIKROFIBERDUK



RENGÖR MED
LIQUID ICE
DETAILER SPRAY



TORKA AV MED
BLUE MAGNET
MIKROFIBERDUK



Saint-Gobain Abrasives AB
Box 495
191 24 Sollentuna
Telefon: 08-580 881 00
Telefax: 08-580 881 01
sga.se@saint-gobain.com
www.saint-gobain-abrasives.com

NORTON
SAINT-GOBAIN®

ice



TM